



ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35 БЕЛАЯ ГИПСОВАЯ ШПАКЛЕВКА

- **ВЫРАВНИВАЮЩАЯ**
- **ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ**
- **НИЗКИЙ РАСХОД**

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35 предназначена для выравнивания стен и потолков. Применяется для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Используется для внутренних работ. Рекомендуются под последующее нанесение декоративных покрытий.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные основания, гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ППП, любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие толстослойного базового выравнивания.

СВОЙСТВА:

Шпаклевка ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35 изготовлена на основе гипсового вяжущего и модифицирующих добавок. Продукт отличаются следующие свойства:

- Высокая пластичность готового раствора
- Безусадочность и трещиностойкость
- Высокая паропроницаемость
- Легко наносится, разравнивается, мягко шлифуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Марочная прочность на сжатие	≥ 3 МПа
Прочность на изгиб, МПа	≥ 1,3 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥ 0,5 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,41-0,51 л
Расход смеси при слое 1 мм	0,8-0,9 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя	1-5 мм
Жизнеспособность раствора	1 час
Температура окружающей среды и основания	+5°С...+30°С

ФАСОВКА 5; 10; 25 кг



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Перед нанесением шпаклевки необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Значительные неровности поверхности целесообразно выровнять соответствующей штукатуркой ОСНОВИТ.

Для усиления прочности сцепления шпаклевки с основанием поверхность обработать соответствующим грунтом ОСНОВИТ. При необходимости нанести грунтовку в несколько слоев. Основание готово к нанесению шпаклевки только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,41-0,51 л чистой воды (на 1 мешок 25 кг – 10,25-12,75 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению.

Раствор можно использовать в течение 1 часа с момента затворения водой. При повышении вязкости растворной смеси в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать ее без добавления воды.

Нанесение

Раствор нанести стальным шпателем на подготовленную поверхность и равномерно распределить до получения необходимого слоя – 1-5 мм за один проход. При необходимости нанесения шпаклевки в несколько слоев каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего - через 24 часа. Высохшая поверхность шлифуется шкуркой. Перед нанесением каждого слоя шпаклевки для улучшения сцепления материала с основанием поверхность обрабатывается грунтом ОСНОВИТ ИН-

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду
2. Время использования готового раствора около 1 часа
3. Время высыхания слоя шпаклевки – не менее 24 часов (в зависимости от толщины нанесенного слоя и температурно-влажностного режима в помещении)
4. В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°С и не выше +30°С, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%
5. В процессе твердения ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35 поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воздействия сквозняков

ШПАКЛЁВКИ

ТЕКОНТ Т-50 или УНКОНТ Т-51.

Расход

0,8-0,9 кг сухой смеси на 1 м² при слое нанесения 1 мм.

6. Нанесение лакокрасочных материалов, оклеивание обоями или отделка другими декоративными покрытиями производится только после полного высыхания материала